

INFORMACJA TECHNICZNA

Dostawca / Generalny

Przedstawiciel:

Jürgen Armack Sp. z o.o.

Regon: 570167371, NIP: 764-10-06-603, KRS: 0000013485

ul. Rzemieślnicza 14; 64-920 Piła

Tel. 0048 67 2126883; 0048 67 2140477

www.armack.pl; e-mail: info@armack.pl

Nazwa produktu:

Uniwersalna pasta NEO FERMIT do uszczelniania gwintów

Rodzaj opakowań:

tubki plastikowe PE (90g, 150g, 325g)

puszki plastikowe 450g, 800g

Norma techniczna:

Zgodnie z normami DIN EN 751-2 ARp i DIN 30660, produkt posiada zatwierdzenie DVGW do stosowania w domowych instalacjach gazowych i wody pitnej.

Skład chemiczny:

Pasta uszczelniająca składa się z mieszanin olejowych i wypełniaczy. Nie zawiera rozpuszczalników i substancji niebezpiecznych, a wypełniacze są wolne od azbestu. Nie zawiera żadnych substancji PBB lub PBDE.

Zastosowanie:

Uszczelnianie metalowych gwintów rurowych w połączeniu z konopiami, w instalacjach ciepłej i zimnej wody pitnej, gazowych oraz c.o.

- Zastosowanie woda pitna: temperatura: 0°C do +95°C / Ciśnienie: 16 bar
- Zastosowanie centralne ogrzewanie: temperatura: 0°C do +130°C / Ciśnienie: 7 bar
- Zastosowanie instalacje gazowe: temperatura: -20°C do +70°C / Ciśnienie: 5 bar

Sposób użycia:

Oczyść gwint rozpuszczalnikiem. Zmatowij powierzchnię gwintu brzeszczotem lub szczotką drucianą. Zalecenie: nałóż pastę na gwint! Następnie nawiń pakuły (konopie/len) równomiernie i ciasno na gwint, zaczynając od końca rury i kierując się do wewnątrz. Pierwszy i dwa ostatnie zwoje gwintu powinny pozostać wolne. Gwint należy wypełnić pakułami tak, aby wierzchołki zwojów były nadal widoczne. Pakuły nie powinny zakrywać ani nachodzić na otwór rury. Pokryj pakuły równomierną warstwą pasty uszczelniającej do gwintów Neo-Fermit. Upewnij się, że całe pakuły są pokryte równą warstwą pasty. Nałóż pastę na gwint, rozprowadzając ją palcami dookoła. Rurę i element łączący można teraz ze sobą skrócić i natychmiast oddać do użytku. Połączenia uszczelnione pastą Neo-Fermit i pakułami można korygować. Nadmiar uszczelniacza usuń szmatką.

Trwałość i przechowywanie:

Nieograniczona trwałość przy przechowywaniu w suchym i ciemnym miejscu, w warunkach normalnej wilgotności i w temperaturze pokojowej.

Atesty:

DVGW

Uwaga:

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na wiedzy dostępnej nam w dniu ostatniej aktualizacji dokumentu i są uważane za dokładne. Niemniej jednak, żadne dane zawarte w tej karcie nie mogą być traktowane jako

gwarancja jakichkolwiek właściwości produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki uzyskane ani za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej karcie danych. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu. Użytkownicy powinni we własnym zakresie zweryfikować przydatność i kompletność informacji w odniesieniu do konkretnego planowanego zastosowania produktu. Ponieważ końcowe zastosowanie produktu nie znajduje się pod naszą bezpośrednią kontrolą, obowiązkiem użytkownika jest pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe informacje o zagrożeniach, właściwościach, bezpiecznym stosowaniu oraz postępowaniu awaryjnym w przypadku kontaktu z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki.

Data: październik 2026