

INFORMACJA TECHNICZNA

Dostawca / Generalny**Przedstawiciel:**

Jürgen Armack Sp. z o.o.

Regon: 570167371, NIP: 764-10-06-603, KRS: 0000013485

ul. Rzemieślnicza 14; 64-920 Piła

Tel. 0048 67 2126883; 0048 67 2140477

www.armack.pl; e-mail: info@armack.pl

Nazwa produktu:

armack Płyn do lutowania ZW-witt

Rodzaj opakowań:

butelki plastikowe PE (250g, 1000g)

Opakowanie zbiorcze:

karton 12 szt.

Oznaczenie topnika:

3.2.2.A

Norma techniczna:

DIN EN 29454-1 3.2.2.A (Norma Europejska)

Oznaczenie topnika:

F-SW 11

Norma techniczna:

DIN 8511 (Niemiecka Norma Przemysłowa)

Skład chemiczny topnika:

Wysokoaktywny topnik o ciekłej konsystencji stanowiący mieszaninę soli nieorganicznych (chlorku cynku i chlorku amonu) w roztworze kwasu solnego. Resztki topnika są rozpuszczalne w zimnej wodzie.

Zastosowanie:

Woda lutownicza ZW-witt przeznaczona jest do lutowania miękkiego silnie utlenionego cynku tytanowego oraz ocynkowanych blach stalowych. Topnik dobrze rozpuszcza tlenki, nie pozostawia plam, nie uszkadza cynku, który zachowuje odporność na korozję. Nanosimy go pędzelkiem na oczyszczone powierzchnie o szerokości 10 ÷ 15 mm. W zależności od warunków pracy używać lutownic o odpowiedniej mocy. Resztki topnika pozostałe po lutowaniu wytrzeć wilgotną szmatką.

Atesty:

PZH

UWAGA:

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na wiedzy dostępnej nam w dniu ostatniej aktualizacji dokumentu i są uważane za dokładne. Niemniej jednak, żadne dane zawarte w tej karcie nie mogą być traktowane jako gwarancja jakichkolwiek właściwości produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki uzyskane ani za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej karcie danych. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu. Użytkownicy powinni we własnym zakresie zweryfikować przydatność i kompletność informacji w odniesieniu do konkretnego planowanego zastosowania produktu. Ponieważ końcowe zastosowanie produktu nie znajduje się pod naszą bezpośrednią kontrolą, obowiązkiem użytkownika jest pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe informacje o zagrożeniach, właściwościach, bezpiecznym stosowaniu oraz postępowaniu awaryjnym w przypadku kontaktu z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki.

Data:

wrzesień 2026