

INFORMACJA TECHNICZNA

Dostawca / Generalny

Przedstawiciel:

Jürgen Armack Sp. z o.o.

Regon: 570167371, NIP: 764-10-06-603, KRS: 0000013485

ul. Rzemieślnicza 14; 64-920 Piła

Tel. 0048 67 2126883; 0048 67 2140477

www.armack.pl; e-mail: info@armack.pl

Nazwa produktu:

armack Topnik FT do lutowania miękkiego kształtek z miedzi

Rodzaj opakowań:

pudełko PE 125g

Oznaczenie topnika:

3214

Norma techniczna:

ISO 9454-1

Oznaczenie topnika:

3.1.1.C

Norma techniczna:

DIN EN 29454-1 3.1.1.C

Gęstość:

1,15 g/cm³

pH:

4,6

Skład chemiczny topnika:

Topnik o konsystencji kremu stanowiący mieszaninę soli nieorganicznych (chlorku cynku i chlorku amonu) w nośniku organicznym. Resztki topnika są rozpuszczalne w zimnej wodzie. Nie zawiera żadnych substancji, dla których istnieją ograniczenia określone w dyrektywie 2011/65/UE („RoHS”) (ołów, kadm, rtęć, chrom sześciowartościowy, PBB lub PBDE).

Zastosowanie:

Topnik FT spełnia wszystkie kryteria DVGW i stosowany jest do lutowania miękkiego rur i kształtek miedzianych w instalacji ciepłej i zimnej wody pitnej oraz c.o. wg karty DVGW-GW2. Miejsca połączeń oczyścić do połysku metalicznego przy pomocy czyścika niemetalicznego. Na oczyszczoną końcówkę rury nanieść przy pomocy pędzelka cienką warstwę topnika, po czym rurę wsunąć do oporu w mufę złączki. Za pomocą odpowiedniego źródła ciepła podgrzewać równomiernie złącze, aż do momentu, gdy przyłożony do krawędzi lut będzie się swobodnie topić i utworzy zamknięty widoczny pierścień. Po zakończeniu lutowania miejsce połączenia przetrzeć wilgotną szmatką, a instalację przepłukać wodą zgodnie z przepisami.

Atesty:

DVGW, PZH

Uwaga:

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na wiedzy dostępnej nam w dniu ostatniej aktualizacji dokumentu i są uważane za dokładne. Niemniej jednak, żadne dane zawarte w tej karcie nie mogą być traktowane jako gwarancja jakichkolwiek właściwości produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki uzyskane ani za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej karcie danych. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu. Użytkownicy powinni we własnym zakresie zweryfikować przydatność i kompletność informacji w odniesieniu do

konkretnego planowanego zastosowania produktu. Ponieważ końcowe zastosowanie produktu nie znajduje się pod naszą bezpośrednią kontrolą, obowiązkiem użytkownika jest pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe informacje o zagrożeniach, właściwościach, bezpiecznym stosowaniu oraz postępowaniu awaryjnym w przypadku kontaktu z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki.

Data:

wrzesień 2026