

INFORMACJA TECHNICZNA

Dostawca / Generalny

Przedstawiciel:

Jürgen Armack Sp. z o.o.

Regon: 570167371, NIP: 764-10-06-603, KRS: 0000013485

ul. Rzemieślnicza 14; 64-920 Piła

Tel. 0048 67 2126883; 0048 67 2140477

www.armack.pl; e-mail: info@armack.pl

Nazwa produktu:

armack Płyn do lutowania CLW

Rodzaj opakowań:

butelki plastikowe PE (50ml, 100ml, 500ml, 1000ml)

Opakowanie zbiorcze:

karton 24 szt.

Oznaczenie topnika:

3114

Norma techniczna:

ISO 9454-1

Oznaczenie topnika:

3.2.2.A

Norma techniczna:

DIN EN 29454-1

Oznaczenie topnika:

F-SW 12

Norma techniczna:

DIN 8511

Gęstość:

1,18 g/cm³

pH:

5

Skład chemiczny topnika:

Wysokoaktywny topnik o ciekłej konsystencji stanowiący mieszaninę soli nieorganicznej (chlorku cynku) w nośniku organicznym. Resztki topnika są rozpuszczalne w zimnej wodzie.

Zastosowanie:

Płyn CLW przeznaczony jest do lutowania miękkiego wszystkich metali z wyjątkiem metali lekkich. Topnik dobrze rozpuszcza tlenki, nie pozostawia plam. W zależności od warunków pracy używać lutownic o odpowiedniej mocy. Resztki topnika pozostałe po lutowaniu wytrzeć wilgotną szmatką.

Uwaga:

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na wiedzy dostępnej nam w dniu ostatniej aktualizacji dokumentu i są uważane za dokładne. Niemniej jednak, żadne dane zawarte w tej karcie nie mogą być traktowane jako gwarancja jakichkolwiek właściwości produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki uzyskane ani za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej karcie danych. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu. Użytkownicy powinni we własnym zakresie zweryfikować przydatność i kompletność informacji w odniesieniu do konkretnego planowanego zastosowania produktu. Ponieważ końcowe zastosowanie produktu nie znajduje się pod naszą bezpośrednią kontrolą, obowiązkiem użytkownika jest pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe informacje o zagrożeniach, właściwościach, bezpiecznym stosowaniu oraz postępowaniu awaryjnym w przypadku kontaktu z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki.

Data:

wrzesień 2026