

INFORMACJA TECHNICZNA

Dostawca / Generalny

Przedstawiciel:

Jürgen Armack Sp. z o.o.
Regon: 570167371, NIP: 764-10-06-603, KRS: 0000013485
ul. Rzemieślnicza 14; 64-920 Piła
Tel. 0048 67 2126883; 0048 67 2140477
www.armack.pl; e-mail: info@armack.pl

Nazwa produktu:

armack Topnik C66

Rodzaj opakowań:

butelki plastikowe PE (125g)

Opakowanie zbiorcze:

karton 20 szt.

Oznaczenie topnika:

3.1.1.A

Norma techniczna:

DIN EN 29454-1 3.1.1.A (Norma Europejska)

Oznaczenie topnika:

F-SW 12

Norma techniczna:

DIN 8511 (Niemiecka Norma Przemysłowa)

Skład chemiczny topnika:

Topnik o konsystencji żelu lub płynu, stanowiący mieszaninę soli nieorganicznej (chlorku cynku, chlorku amonu) w roztworze bezpiecznych substancji. Resztki topnika są rozpuszczalne w zimnej wodzie.

Zastosowanie:

Lutowanie miękkie blach i rur wykonanych z miedzi, mosiądzu, stali i cynku oraz lutowanie miękkie rur i kształtek miedzianych w instalacjach c.o. Topnik C66 to wysokoaktywny preparat, który doskonale rozpuszcza tlenki umożliwiając tym samym uzyskanie trwałych i pewnych połączeń. Resztki topnika pozostałe po lutowaniu wytrzeć wilgotną szmatką.

Atesty:

PZH

UWAGA:

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na wiedzy dostępnej nam w dniu ostatniej aktualizacji dokumentu i są uważane za dokładne. Niemniej jednak, żadne dane zawarte w tej karcie nie mogą być traktowane jako gwarancja jakichkolwiek właściwości produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki uzyskane ani za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej karcie danych. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu. Użytkownicy powinni we własnym zakresie zweryfikować przydatność i kompletność informacji w odniesieniu do konkretnego planowanego zastosowania produktu. Ponieważ końcowe zastosowanie produktu nie znajduje się pod naszą bezpośrednią kontrolą, obowiązkiem użytkownika jest pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe informacje o zagrożeniach, właściwościach, bezpiecznym stosowaniu oraz postępowaniu awaryjnym w przypadku kontaktu z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki.

Data:

wrzesień 2026