

INFORMACJA TECHNICZNA

Dostawca / Generalny

Przedstawiciel:

Jürgen Armack Sp. z o.o.

Regon: 570167371, NIP: 764-10-06-603, KRS: 0000013485

ul. Rzemieślnicza 14; 64-920 Piła

Tel. 0048 67 2126883; 0048 67 2140477

www.armack.pl; e-mail: info@armack.pl

Nazwa produktu:

armack Pasta WSN 60 do lutowania i pobielenia

Rodzaj opakowań:

butelki plastikowe PE 250g

Opakowanie zbiorcze:

karton: 20 szt.

Oznaczenie stopu proszku:

Sn60Pb40

Norma techniczna:

ISO 9453

Skład chemiczny proszku:

Sn 60%; Pb 40%

Zawartość w masie:

60-70% wagowych

Solidus - Likwidus:

183 - 190°C

Temperatura robocza:

340 - 420°C

Oznaczenie topnika:

3.1.1.C

Norma techniczna:

DIN EN 29454-1

Skład chemiczny topnika:

Topnik wysokoaktywny o stałej konsystencji stanowiący mieszaninę soli nieorganicznych (chlorku cynku i chlorku amonu) w nośniku organicznym.

Zawartość w masie:

30% wagowych

Pasta zawiera ołów. W trakcie lutowania (obróbki termicznej) powstają niebezpieczne opary. Przestrzegać instrukcji bezpiecznego stosowania. Zapoznać się z informacją dostarczoną przez producenta. Do zastosowania zawodowego.

Uwaga:

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na wiedzy dostępnej nam w dniu ostatniej aktualizacji dokumentu i są uważane za dokładne. Niemniej jednak, żadne dane zawarte w tej karcie nie mogą być traktowane jako gwarancja jakichkolwiek właściwości produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki uzyskane ani za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej karcie danych. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu. Użytkownicy powinni we własnym zakresie zweryfikować przydatność i kompletność informacji w odniesieniu do konkretnego planowanego zastosowania produktu. Ponieważ końcowe zastosowanie produktu nie znajduje się pod naszą bezpośrednią kontrolą, obowiązkiem użytkownika jest pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe informacje o zagrożeniach, właściwościach, bezpiecznym stosowaniu oraz postępowaniu awaryjnym w przypadku kontaktu z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki.

Data:

wrzesień 2026