

## INFORMACJA TECHNICZNA

### Dostawca / Generalny

#### Przedstawiciel:

Jürgen Armack Sp. z o.o.  
Regon: 570167371, NIP: 764-10-06-603, KRS: 0000013485  
ul. Rzemieślnicza 14; 64-920 Piła  
Tel. 0048 67 2126883; 0048 67 2140477  
[www.armack.pl](http://www.armack.pl); e-mail: [info@armack.pl](mailto:info@armack.pl)

#### Nazwa produktu:

Kit ognioodporny „Froschmarke“

#### Rodzaj opakowań:

puszki metalowe 250g, 500g, 1000g  
Kartusz 310 ml

#### Skład chemiczny:

Pasta z wodnego roztworu krzemianu sodowego i wypełniaczy. Nie zawiera rozpuszczalników i substancji niebezpiecznych, a wypełniacze są wolne od azbestu. Nie zawiera żadnych substancji PBB lub PBDE.

#### Zastosowanie:

Kit ognioodporny, stosuje się do montażu i uszczelniania kotłów i aparatury grzewczej, pieców przemysłowych i kuchennych, drzwi ognioodpornych, itp.

#### Zalety i właściwości:

Łatwy w aplikacji  
Nie zawiera azbestu  
Nie kurczy się podczas wiązania  
Zapewnia dobre uszczelnienie  
Dobrze przylega do metalu i innych materiałów  
Nie kruszy się  
Odporny na działanie otwartego ognia i temperatur przekraczających +1000°C  
Temperatura aplikacji: +5°C – +40°C  
Czas utwardzania: 48 h  
Szczelność wobec spalin po: 48 h

#### Sposób użycia:

Podłoże musi być nośne, suche, odpylone oraz wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Należy usunąć rdzę (w razie potrzeby poprzez szlifowanie). Kit kotłowy należy nakładać obficie na nieszczelne miejsca, zachowując zakładkę, przy użyciu odpowiednich narzędzi, a następnie wygładzić spoinę. W miarę możliwości unikać bezpośredniego kontaktu z otwartym płomieniem podczas procesu rozgrzewania. Aby ułatwić aplikację, kit można wstępnie wymieszać z 10% dodatkiem wody.

#### Trwałość i przechowywanie:

Okres trwałości: 12 miesięcy (kartusz) / 2 lata (puszka) w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.  
Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C

#### Uwaga:

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na wiedzy dostępnej nam w dniu ostatniej aktualizacji dokumentu i są uważane za dokładne. Niemniej jednak, żadne dane zawarte w tej karcie nie mogą być traktowane jako gwarancja jakichkolwiek właściwości produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki uzyskane ani za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej

karcie danych. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu. Użytkownicy powinni we własnym zakresie zweryfikować przydatność i kompletność informacji w odniesieniu do konkretnego planowanego zastosowania produktu. Ponieważ końcowe zastosowanie produktu nie znajduje się pod naszą bezpośrednią kontrolą, obowiązkiem użytkownika jest pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe informacje o zagrożeniach, właściwościach, bezpiecznym stosowaniu oraz postępowaniu awaryjnym w przypadku kontaktu z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki.

**Data:** październik 2026